


Obel Transport A/S
 Juelsmindevej 1

DK-4400 Kalundborg

Att: Thomas

Dato: 12. juli 2019
VBM sag: 4421 2 V R-19-3453A
Side: 1 af 2

Prøvningsrapportnr.: R-19-3453A

Rekvirent

Obel Transport A/S - Plantagevej 7, Sorø

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Filtergrus

Prøvningsperiode
Start 10. juli 2019

Slut 12. juli 2019

Anvendte metode referencer


Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2012)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2009+A1:2013)
prVI 99-11	Bestemmelse af Kalkindhold (2013)

Rapport bemærkning



- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Daniel Heubeck



Gennemfald 0.063 mm	1.8 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _S	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ _S		Mg/m³	Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka		14.7 %	Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}		%	Methylenblå værdi	0,9
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}		%		

Prøvebeskrivelse: Filtergrus Mrk. Banenorm BN1-11-1 - Udt. 08.07.19
 Rap. nr. R-19-3453A

Rekvirent: Opel Transport A/S	eurofins VBM LABORATORIET	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Plantagevej 7, Sorø		Dybde / Kote	Lab. nr.: 3453A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 08-07-2019	Tegn.: MW	Godk.: 217 [Signature]
		Sag nr.: 194421002	Bilag/side nr.: 2/2

www.drive-it.dk